



CONTESSE CLICK WOOD / CLASSIC

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE

THICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE
/ CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE

COATING / PROTECTION / RIVESTIMENTO / BESCHERMING

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR

BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME
/ DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL

CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON
/ SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE
/ NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET

NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET

IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE
/ ISOLAMENTO ACÚSTICO / GELUIDSREDUCTIE ISO 717-2

CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE
À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE
/ ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL EN ISO 4918 - EN 425

EFFECT OF FURNITURE LEG / DEFORMATION AUX PIEDS DES MEUBLES
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN POTEN MEUBILAIR EN 424

THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND EN ISO 12524

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE
ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA
ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN EN 1815

SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT
/ RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND DIN 51130

WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE A L'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID EN 660-2

IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS
/ RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID EN 13329-A1

LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / KLIKVASTHEID ISO 24334

RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID EN ISO 24343-1

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT EN 434

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE EN ISO 9239-1

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE

WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE
USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO
/ GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK

	CLICK WOOD CLASSIC ISOCORE 6.5
	1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD
	6.5 MM
	0.55 MM
	CLASS 33 CLASS 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	TRU-WOOD
	YES
	190 X 1210 MM
	1.84 M ² 8 PLANKS
	40 PACKS / 73.6 M ² / PALLET
	532 KG / 542 KG
	21 DB
	NO DAMAGE
	NO DAMAGE
	0.0621 M ² K/W
	2.0 KV
	PASSES GRADE R10
	- 4000 cycles
	1450 MM
	LONG SIDE - 1.32 KN/M SHORT SIDE - 2.23 KN/M
	- 0.20 MM
	0.10 %
	BFL-SI
	CLASS E1
	25 YEARS
	10 YEARS